



## 水系超撥水剤 AMGガード


水系超撥水剤「AMGガード」は、高品質の撥水樹脂に特殊添加剤を配合する事で、より高い撥水性能を発揮する事を可能にした商品です。  
是非、お客様へのPR宣伝訴求効果で貴店の売上利益アップにお役立て下さい。

### 使用 方 法

#### ■ワッシャー処理の場合

- ① 水洗機に水を汲み上げます（低水位）
- ② 50倍 希釈になるように撥水剤を投入します。

| 50倍 希釈例 |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| 水       | 10 L   | 30 L   | 50 L    |
| 撥水剤     | 200 cc | 600 cc | 1000 cc |



- ③ 必ず3～5分回します（被洗物の入れ過ぎに注意して下さい）
- ④ 2～3分の軽脱水をします。
- ⑤ タンブラー乾燥をして よく熱をかけます。

## ■噴霧スプレーで加工する場合

- ① AMGガードを水で10～20倍に希釈します。
- ② 衣類全体にまんべんなくスプレーします。
- ③ タンブラー乾燥をしてよく熱をかけます。



| ハンドスプレー用 10倍 希釈例 |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 水                | 300 cc | 500 cc |
| 撥水剤              | 30 cc  | 50 cc  |

## ■浸け込み加工する場合

- ① 桶などで30～50倍の希釈液を作ります。
- ② 衣類を入れて十分なじませます。
- ③ 軽く脱水をしてから熱乾燥します。



| 30倍 希釈例 |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| 水       | 5 L    | 10 L   | 20 L   |
| 撥水剤     | 170 cc | 350 cc | 700 cc |

- 注意)
- ・きれいに水洗いした被洗物に処理してください。  
(ソフター、加工剤は防水効果が低下します。)
  - ・できるだけ仕上げ時に高い熱を加えてください。

### ● 炭化水素系撥水樹脂 主成分

16K/NET 石油缶入り      4K/NET

## エイエムジー株式会社

■京都本部 〒617-8551 京都府向日市鶏冠井町十相 33-11

TEL : 075-933-7171 FAX : 075-933-9456

■東京支社 〒140-0014 東京都品川区大井 7-30-6

TEL : 03-3771-1121 FAX : 03-3771-0006

ホームページアドレス <http://www.arimagi.com>