



水系超撥水剤 AMGガード

AMG有馬義の水系超撥水剤「AMGガード」は、フッ素系の撥水樹脂に撥水効果を高める特殊添加剤を配合する事により、水を玉にしてはじき転がす撥水力と持続力が一段と向上しました。


また新たに、撥油力の効果も大きく向上させる事に成功しました。

是非、お客様へのPR宣伝訴求効果で貴店の売上利益アップにお役立て下さい。

使用 方 法

■ワッシャー処理の場合

- ① 水洗機に水を汲み上げます（低水位）
- ② 50～100倍 希釈になるように撥水剤を投入します。



| 50倍 希釈例 | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| 水 | 10 L | 30 L | 50 L |
| 撥水剤 | 200 cc | 600 cc | 1000 cc |

- ③ 必ず3～5分回します（被洗物の入れ過ぎに注意して下さい）
- ④ 2～3分の軽脱水をします。
- ⑤ タンブラー乾燥をしてよく熱をかけます。

| | |
|----------|--------------------------|
| ※ 投入量の目安 | 10kg 水洗機 . . . 200～300cc |
| | 20kg 水洗機 . . . 400～500cc |
| | 30kg 水洗機 . . . 700～800cc |

■噴霧スプレーで加工する場合

- ① AMGガードを水で20倍に希釈します。
- ② 衣類全体にまんべんなくスプレーします。
- ③ タンブラー乾燥をしてよく熱をかけます。



| ハンドスプレー用 20倍 希釈例 | |
|------------------|--------|
| 水 | 400 cc |
| 撥水剤 | 20 cc |

■浸け込み加工する場合

- ① 桶などで30～50倍の希釈液を作ります。
- ② 衣類を入れて十分なじませます。
- ③ 軽く脱水をしてから熱乾燥します。



| 30倍 希釈例 | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 水 | 5 L | 10 L | 20 L |
| 撥水剤 | 170 cc | 350 cc | 700 cc |

- 注意)
- ・きれいに水洗いした被洗物に処理してください。
(ソフター、加工剤は防水効果が低下します。)
 - ・できるだけ仕上げ時に高い熱を加えてください。

● 弱酸性カチオン系

16K/NET 石油缶入り・4K/NET